



friul centrifuga S.r.l.

FONDERIA - FUSIONI CENTRIFUGATE
E A COLATA CONTINUA

Norma di riferimento: G-OTS65 Pb6 - ALPACCA							
COMPOSIZIONE CHIMICA							
	Cu%	Zn%	Ni%	Pb%	Sn%	Fe%	Impurità
Min	61,00	12,00	9,00	4,50	1,25	-	-
Max	69,00	18,00	15,00	7,50	3,00	0,85	0,35

CARATTERISTICHE MECCANICHE				
Processo di colata e designazione	Resistenza a trazione Rm N/mm ² min.	Snervamento Rp 0.2 N/mm ² min.	Allungamento a rottura A % min.	Durezza Brinell HB min.
Colato in sabbia -GS	270	120	15	50
Colato in conchiglia -GM	-	-	-	-
Colato in centrifuga -GZ	270	120	15	50
Colato in continua -GC	-	-	-	-

I dati presenti in questa tabella sono da ritenersi indicativi.

N.B.: per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

FRIUL CENTRIFUGA S.R.L. Via Della Croce, 55 fraz. Basaldella 33030 Campofornido (UD)

Tel. 0432 563611 mail: info@friulcentrifuga.it www.friulcentrifuga.it