



friul centrifuga S.r.l.

FONDERIA - FUSIONI CENTRIFUGATE
E A COLATA CONTINUA

Norma di riferimento: CC753S - OTTONE CuZn37Pb2Ni1AlFe

COMPOSIZIONE CHIMICA

	Cu%	Zn%	Pb%	Ni%	Fe%	Al%	Sn%	Mn%	Sb%	Si%	P%	Altri
Min	58,00	resto	1,80	0,50	0,50	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Max	61,00		2,50	1,20	0,80	0,80	0,80	0,20	0,05	0,05	0,02	

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Processo di colata e designazione	Resistenza a trazione	Snervamento	Allungamento a rottura	Durezza Brinell
	Rm N/mm ² min.	Rp 0.2 N/mm ² min.	A % min.	HB min.
Colato in sabbia -GS	300	130	15	90
Colato in conchiglia -GM	300	150	15	90
Colato in centrifuga -GZ	300	150	15	90
Colato in continua -GC	-	-	-	-

I dati presenti in questa tabella sono da ritenersi indicativi.

N.B.: per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

FRIUL CENTRIFUGA S.R.L. Via Della Croce, 55 fraz. Basaldella 33030 Campofornido (UD)

Tel. 0432 563611 mail: info@friulcentrifuga.it www.friulcentrifuga.it