

Norma di riferimento: CuAl11Fe4 UNI 5274											
COMPOSIZIONE CHIMICA											
	Cu%	Al%	Fe%	Ni%	Mn%	Zn%	Sn%	Si%	Pb%	Impurità globali escluso Ni+Mn	Altri
Min	81,00	10,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Max	87,00	11,50	5,00	2,50	1,00	0,30	0,30	0,15	0,15	0,70	-

CARATTERISTICHE MECCANICHE				
Processo di colata e designazione	Resistenza a trazione Rm N/mm ² min.	Snervamento Rp 0.2 N/mm ² min.	Allungamento a rottura A % min.	Durezza Brinell HB min.
Colato in sabbia -GS	510	200	8	150
Colato in conchiglia -GM	540	230	8	160
Colato in centrifuga -GZ	540	230	8	160
Colato in continua -GC	-	-	-	-

I dati presenti in questa tabella sono da ritenersi indicativi.

N.B.: per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio commerciale.